

Kompozyt folii

arkusz danych technicznych

Produkt: nowa folia elastyczna barwiona na kolor zielony, przezroczysta, CPPET 8-warstwowa.

właściwości	jednostka	wartość typowa	wartość testowa	norma lub metoda
Grubość PET	μm	12+/-1	12	mikrometr
Grubość CPP	μm	39+/-1	40	mikrometr
Ciężar kleju	g/m ²	10+/-2	11	GB-1589-1995
Siła otwierania	n/15mm	1,5	3,1	D-882
Siła rozrywania (MD)	Mpa	≥ 35	59,4	Uwarunkowany
Siła rozrywania (CD)	Mpa	≥ 25	46,8	Uwarunkowany
Pękanie (wzdłuż)	%	≥ 350	549	Uwarunkowany
Pękanie (poprzecznie)	%	≥ 450	716	Uwarunkowany
Metale ciężkie	0	0	Uwarunkowany
Napięcie zwilżania	mN/m	≥ 38	41	Uwarunkowany
Siła zgrzewu	n/15mm	6,5	6,7	MCL
Odchylenie szerokości	mm	± 4	2	Uwarunkowany
Maksymalne odchylenie grubości	%	± 8	5	Uwarunkowany

Powyższe dane przedstawiają stan faktyczny na dzień wystawienia niniejszego dokumentu.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu

INFORMER MED Sp. z o.o.

Tomasz Błażowski
Członek Zarządu

INFORMER MED Sp. z o.o.

Arkadiusz Łężyk
Członek Zarządu

Papier medyczny

arkusz danych technicznych

Produkt: papier medyczny 70g/m², testowany, walidowany zgodnie z normą PN EN 868-3.
Nadruki na papierze: wskaźniki STEAM para wodna, EO Gas tlenek etylenu, FORM gas formaldehyd
oraz informacje techniczne zgodne z normą ISO11140-1.

właściwości	jednostka	wartość typowa	wartość testowa	norma lub metoda
Gramatura	g/m ²	70	70,5	ISO 536
Wilgotność	%	4-7	5,6	GB/T 462
Wytrzymałość na rozciąganie CD	KN/m	≥ 2.2	3,9	ISO 1924-2
Wytrzymałość na rozciąganie MD	KN/m	≥ 4.4	7,4	ISO 1924-2
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD	KN/m	≥ 0.45	1,42	ISO 3781
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD	KN/m	≥ 0.9	2,48	ISO 3781
Absorpcja wody	g/m ²	≤ 20	19,8	EN 20535
Wytrzymałość na rozdarcie (CD/MD)	mN	≥550/550	750/720	ISO 1974
Wytrzymałość na rozerwanie	Kpa	≥ 230	359	ISO 2758
Wytrzymałość na rozerwanie na mokro	Kpa	≥ 35	87	ISO 2758
Przepuszczalność powietrza/ POROWATOŚĆ	μm/Pa.s	≥ 3.4	10,29	ISO 5636-3
Hydrofobowość	S	≥ 20	33	ASTM D779-03
Zawartość siarczanów	%	≤ 0.25	0,024	ISO 9198
Zawartość chlorków	%	≤ 0.05	0,0039	ISO 9797
PH wodnego wyciągu	---	6.0-8.0	6,6	ISO 6588-2
Fluorescencja	%	≤ 5	0	DIN 58953-6

Powyższe dane przedstawiają stan faktyczny na dzień wystawienia niniejszego dokumentu.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

INFORMER MED Sp. z o.o.
Arkadiusz Kozłowski
Członek Zarządu
Tomasz Elzanowski
Członek Zarządu

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informarmed.eu

www.informarmed.eu