

## arkusz danych technicznych rękawów papierowo- foliowych :

### KOMPOZYT FOLII

Produkt: nowa folia elastyczna barwiona na kolor zielony, przezroczysta, CPPET 8-warstwowa

właściwości	jednostka	wartość typowa	wartość testowa	norma lub metoda
Grubość PET	$\mu m$	12+/-1	12	mikrometr
Grubość CPP	$\mu m$	38+/-1	39	mikrometr
Ciężar kleju	g/m <sup>2</sup>	10+/-2	11	GB-1589-1995
Siła otwierania	n/15mm	1,5	3	D-882
Siła rozrywania (MD)	Mpa	$\geq 35$	55	Uwarunkowany
Siła rozrywania (CD)	Mpa	$\geq 25$	40	Uwarunkowany
Pękanie (wzdłuż)	%	$\geq 350$	531	Uwarunkowany
Pękanie (poprzeczne)	%	$\geq 450$	598	Uwarunkowany
Metale ciężkie		0	0	Uwarunkowany
Napięcie zwilżania	mN/m	$\geq 38$	42	Uwarunkowany
Siła zgrzewu	n/15mm	6,5	6,6	MCL
Odchylenie szerokości	mm	$\pm 4$	3	Uwarunkowany
Maksymalne odchylenie grubości	%	$\pm 8$	6	Uwarunkowany
Współczynnik tarcia w ruchu	.....	$\leq 0,35$	0,22	Uwarunkowany
Współczynnik tarcia w spoczynku	.....	$\leq 0,35$	0,21	Uwarunkowany

Powyższe dane przedstawiają stan faktyczny na dzień wystawienia niniejszego dokumentu.

Producent zastrzega sobie możliwość zamian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: biuro@informarmed.eu  
www.informarmed.eu

INFORMER MED Sp. z o.o.  
Sędziemu Mieczysławowi  
Członek Zarządu

INFORMER MED Sp. z o.o.  
Arkadiusz Kuczyński  
Członek Zarządu

**INFORMER MED**  
Sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań  
tel. 61 66 43 850, fax 61 66 43 855  
REGON 639721294 NIP 779-20-99-241

## arkusz danych technicznych rękawów papierowo-foliowych :

### PAPIER MEDYCZNY

Produkt: papier medyczny 60g/m<sup>2</sup>, testowany, walidowany zgodnie z normą PN EN 868-3.  
Nadruki na papierze: wskaźnik STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne zgodnie z normą ISO11140-1.

właściwości	jednostka	wartość typowa	wartość testowa	norma lub metoda
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	59,5	60	EN 868-3
Wilgotność	%	4-7	5,6	GB/T 462
Wytrzymałość na rozciąganie CD	KN/m	≥ 2.2	3,26	ISO 1924-2
Wytrzymałość na rozciąganie MD	KN/m	≥ 4.4	6,92	ISO 1924-2
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD	KN/m	≥ 4.5	0,91	ISO 3781
Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD	KN/m	≥ 0,9	2,03	ISO 3781
Absorbcja wody	g/m <sup>2</sup>	≤ 20	14,1	EN 20535
Wytrzymałość na rozdarcie (CD/MD)	mN	≥ 550/550	714/593	ISO 1974
Wytrzymałość na rozerwanie	Kpa	≥ 230	393	ISO2758
Wytrzymałość na rozerwanie na mokro	Kpa	≥ 35	143	ISO2758
Przepuszczalność powietrza/ POROWATOŚĆ	µm/Pa.s	≥ 3.4	11,37	ISO 5636-3
Hydrofobowość	s	≥ 20	44	ASTM D779.Q3
Zawartość siarczanów	%	≤ 0.25	0,024	ISO 9198
Zawartość chlorków	%	≤ 0.05	0,0039	ISO9797
PH wodnego wyciągu	---	6.0-8.0	6,6	ISO 6588-2
Fluoresencja	%	≤ 5	0	DIN 58953-6
Średnica porów	µm	≤ 50	22,5	EN 868-2:2017 (zał. D)
Porowatość Bendtsena	ml/min		1003	ISO 5636-3
Tarcie	µm		87	ISO 534

Powyższe dane przedstawiają stan faktyczny na dzień wystawienia niniejszego dokumentu.  
Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informarmed.eu](mailto:biuro@informarmed.eu)

[www.informarmed.eu](http://www.informarmed.eu)

INFORMER MED Sp. z o.o.

Jędrzej Mróczyński Arkadiusz Łeszyk  
Prezident Zarządu Członek Zarządu

**INFORMER MED**  
Sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań  
tel. 61 66 43 850, fax 61 66 43 855  
REGON 639721294 NIP 779-20-99-241