RAPORT Z INSPEKCJI WYSYŁKI

PRODUCENT	TERANG NUSA
PRODUKT	MAXITEX NEURO PF
OPIS	Lateksowe bezpudrowe rękawiczki chirurgiczne
DATA DOSTAWY	29 sierpnia 2019
NUMER ZAMÓWIENIA	04/18/SU/AD
NUMER PARTII	3510355, 3510360, 3510365, 3510370, 3510375, 3510380, 3510385&3510390
DATA PRODUKCJI	2019-07
DATA WAŻNOŚCI	2024-06

Rozbicie wg. wymiarów	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	ogółem
Ilość (par)	2,000	20,000	56,000	40,000	34,600	20,000	10,000	10,000	192,600
A. Wodny test szczelności (zgodnie z EN 455-1); poziom inspekcji: G1; AQL 0.65; plan podwójnego próbkowania zgodnie z ISO 2859-1									
Liczba ręk. przebadan.	3	33	92	65	57	33	16	16	315
Liczba ręk. wadliwych (przekłucia)	0	0	0	0	2	1	0	0	3
B. Usterki główne (przecięcia, rozdarcia)									
Usterki ogółem (A+B)	0		0	0	2	1	0	0	3
Zaakceptowano	10								
C. Usterki drobne; poziom inspekcji: G1; AQL 4.0; plan podwójnego próbkowania zgodnie z ISO 2859-1									
Liczba ręk. przebadanych	3	33	92	65	57	33	16	16	315
Liczba ręk. wadliwych	0	1	0	0	1	0	0	1	3
Zaakceptowano	21								
Przyjętych ogółem przez QC:*(brak wpisu)*		Zatw.: *parafka* odręczna					Data:08/08/2019		
D. Wymiary w mm; zgodnie z EN 455-2; n=13 sztuk na wymiar									
Szerokość w mm w partii)	75	80	86	92	96	105	110	115	
Długość w mm (specyfikacja min.295 mm)	295	299	300	298	299	295	300	300	
Grubość podwójnej ścianki									
palec (mm),specyfikacja	0.34	0.36	0.34	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	
dłoń (mm), specyfikacja	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.34	0.34	0.33	
mankiet(mm),specyfikacja	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.32	0.30	
E1. Własności fizykalne; zgodnie z EN 455-2; mediana z 13 sztuk									
Siła rozryw.(N), nie-starzone, mediana, min. 11 N	14.1	14.8	14.2	14.8	14.4	14.1	14.8	14.2	
Siła rozryw.(N), starzone, mediana, min. 9 N	13.6	13.9	13.7	13.9	13.6	13.4	13.7	13.8	
E2. Własności fizykalne; zgodnie z ASTM D 3577; poziom inspekcji: S 2; AQL 4.0									
Wytrzym. Na rozc. (Mpa), nie-starzone, min 24 Mpa	25.4	24.8	28.8	29.2	29.8	27.1	29.5	27.5	
Wydłużenie podczas zerwania %, nie-starzone, min. 750%	912	926	937	919	921	937	960	925	
Wytrzym. Na rozc. (Mpa), starzone, min 18 Mpa	23.8	22.9	26.3	26.8	26.8	25.8	27.6	26.9	
Wydłużenie podczas zerwania %, starzony, min. 560%	905	911	920	907	910	925	932	912	
F. Zgodność biologiczna; w ślad za ASTM D3577 brak talku (krzemian magnezu)									
pH wewnątrz rękawiczki mediana (sp.7,5±1,0)	7.55	7.60	7.81	7.62	7.45	7.30	7.42	7.48	
Reszta talku (sp. maks 2,0 mg/rękawiczkę) wg ASTM D 6124	0.20	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	
Zaw. biał. (µg/g) wg EN 455-3, med. Lowry (sp. maks 20 µg/g)	17	15	11	17	12	14	15	12	
Przyjętych ogółem przez LAB: *parafka* odręczna Zatwierdził: *parafka* odręczna							Data:08/08/2019		
Rękawice spełniają wymagania normy EN 455-1,2,3,4									
Uwagi dla podsumowania:*(brak wpisu)*		Zatwierdził: *parafka* odręczna					Data:08/08/2019		

Odcisk prostokątnej pieczęci o treści: „Terang Nusa Sdn. Bhd. Kota Bharu, Kalantan. Malezja”