

Charakterystyka i parametry techniczne mączki kamienia wapiennego

1. Odbiorca dopuszcza zastosowanie jako czynnika absorbującego mączkę kamienia wapiennego.

Charakterystyka i parametry techniczne mączki kamienia wapiennego

SKŁADNIK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
CaCO ₃	% wagowo	≥ 95,00
MgO	% wagowo	<1,50
NR + SiO ₂	% wagowo	<2,60
SiO ₂	% wagowo	<2,10
Fe ₂ O ₃	% wagowo	<0,25
Al ₂ O ₃	% wagowo	<0,40
SO ₃	% wagowo	<0,30
Na ₂ O	% wagowo	<0,06
K ₂ O	% wagowo	<0,10
Wilgotność	% wagowo	<0,40
Pozostałość na sicie 0,075mm	%	<10
Stopień białości przyrząd Minolta CR 14	Y (Y,x,y)	>70

2. Dostawca będzie przeprowadzał kontrolę jakości sorbentu, zapewniając parametry określone w punkcie 1 dla mączki kamienia wapiennego.
3. Do każdej dostawy sorbentu Dostawca dołączy odpowiednie Świadectwo Kontroli Jakości.