

SPECYFIKACJA PAPIERU DO WYKONYWANIA ZAMAWIANYCH DRUKÓW

A. Papier bez znaku wodnego z warstwą samoprzylepną (naklejka)

1. Charakterystyka produktu

1.1. Przeznaczenie

Ob-10 *Legitymacja posiadacza broni:naklejka*

Ob-12 *Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;naklejka*

Ob-16 *Karta rejestracyjna broni.naklejka*

1.2. Chatakterystyka materiału

<i>Parametr</i>	<i>Wartość</i>
Skład	100 % bielonej chemicznej masy

2. Zabezpieczenia

2.1. Opis zabezpieczeń

Włókna zabezpieczające Typ I

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Żółty	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm ²	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym UV na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

Włókna zabezpieczające Typ II

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Niebieski	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	
Gęstość	20 szt./dm ²	± 10
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku	
Długość	3 mm	

Włókna zabezpieczające Typ III

<i>Parametry</i>	<i>Wartość</i>	<i>Tolerancja</i>
Typ	Niewidoczne w świetle dziennym	
Aktywność UV (254 i 365 nm)	Dwukolorowe: niebiesko - żółte	
Umiejscowienie	Losowo na całej powierzchni	

Gęstość	20 szt./dm2	± 10		
Sposób liczenia	W świetle padającym (UV) na stronie do zadruku			
Długość	4 mm			
Specyfikacja papieru				
Warunki pomiaru:				
Wilgotność względna: 50 ± 2% RH				
Temperatura: 23 ± 1°C				
Parametry	Jednostka	Wartość	Tolerancja	Norma ISO
Papier bez wybielaczy optycznych (ciemny w świetle UV)				
Parametry papieru zabezpieczonego wierzchniego o gramaturze 65 g / m ²				
Gramatura papieru zabezpieczonego wierzchniego	g / m2	65	± 5	ISO 536
Chłonność Coobb 60	g / m2	23	± 5	ISO 535
Gładkość Bekka	s	30	± 10	ISO 5627
Kolor	L,a,b - wynikowo na podstawie pierwszej roli ΔE ≤ 1,5		APARAT DATACOLOR ELREPHO	
Reaktywność chemiczna	wybielacze	odpowiednia		
	zasady			
	kwasy			
	ropuszczalniki organiczne			
Parametry papieru zabezpieczonego z warstwą samoprzylepną (naklejka)				
Gramatura papieru z silikonem *) FINAT Test	g/m2 180		± 10 ISO 536	
FTM 12 (gramatura warstwy kleju)	g/m2 23		± 3	
*) Całkowita gramatura (papier wierzchni + klej + papier silikonowany)				
Silikon zadrukowany jednostronnie: (wzór " niebieskie gwiazdki")				

Wymagania zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z posiadaniem broni (Dz. U. z 2023 r. poz. 1316). Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji oraz posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 503). Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1112).

