



LD-6240/09/20

Zał. nr 3 do Pz 1.4.1.

Bydgoszcz, dnia 12-03-2019

Lokalizacja: Niemcewicz

Data pomiarów: 12-03-2020

Zleceniodawca: IP-Sznajdrowski

Rodzaj nawierzchni: Warstwy konstrukcyjne

- Nr 1

Rodzaj warstwy	Grubość zmierzona (cm)
Stara warstwa bitumiczna	6,5
Podbudowa z grubego kruszywa ($\geq 31,5$ mm) doziarnionego żwirem	Okolo 25,0

- Nr 2

Rodzaj warstwy	Grubość zmierzona (cm)
Stara warstwa bitumiczna	8,0
Podbudowa z grubego kruszywa niejednorodnego ($\geq 31,5$ mm) doziarnionego żwirem	Okolo 25,0

Istniejący chodnik z płyt betonowych 50/50 ułożony na piasku

Lokalizacja w załączniku

Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
Laboratorium Drogowe
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
tel. 52 582 27 36


Sporządził:

Laborant
ds. budownictwa drogowego
[Signature]
Szczerbiec Szczerbinowski

Zatwierdziła:

Kierownik
Laboratorium Drogowego
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Oskaldowicz

**Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy**
Laboratorium Drogowe
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
tel. 52 582 27 36



ds. budownictwa drogowego
Laboratorium
Inżynieria