

**WYMAGANE PARAMETRY
PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF - 19 12 10**

Parametry paliwa alternatywnego dostarczane do Cementowni ODRA w celu współspalania w piecu do wypału klinkieru portlandzkiego muszą spełniać kryteria jakościowe zestawione w tabeli.

Data wystawienia dokumentu:

Parametr	Jedn.	Dopuszczalne graniczne wartości
Zawartość wilgoci całkowitej	%	≤ 18,0
Zawartość siarki całkowitej (stan roboczy)	%	≤ 0,3
Zawartość chloru (stan suchy)	%	≤ 0,7
Zawartość popiołu (stan roboczy)	%	≤ 15,0
Ciężar nasypowy	Mg/m ³	0,12 ÷ 0,20
Zawartość frakcji powyżej 30 mm	%	≤ 5,0
Wartość opałowa (stan roboczy)	GJ/Mg	≥ 21,0
Zawartość frakcji biodegradowalnej	%	≥ 30