

Lp.	Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia	Norma ²	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	5.	7.	8.
1.	Rura żeliwo sferoidalne DN300 ^{3,5,8}	PN-EN545:2010	m	330			
2.	Łuk kielichowy z odchyleniem 3° Dn300 11 ^{0,6,8}	PN-EN545:2010	szt.	6			
3.	Łuk kielichowy z odchyleniem 3° Dn300 22°30' ^{6,8}	PN-EN545:2010	szt.	12			
4.	Łuk kielichowy z odchyleniem 3° Dn300 45° ^{0,6,8}	PN-EN545:2010	szt.	6			
5.	Łuk kołnierzowy Dn300 90° ⁹	PN-EN545:2010	szt.	1			
6.	Trójnik kołnierzowy Dn300 ⁹	PN-EN545:2010	szt.	2			
7.	Przejście kołnierzowo-kielichowe Dn300 ^{6,8,9}	PN-EN545:2010	szt.	4			
8.	Zwężka kołnierzowa Dn 250/300 ⁹	PN-EN545:2010	szt.	1			
9.	Przejście kołnierz-bosy koniec Dn 300 ⁹	PN-EN545:2010	szt.	1			
10.	Rura żeliwo sferoidalne DN250 ^{4,5,8}	PN-EN545:2010	m	30			
11.	Łuk kielichowy z odchyleniem 4° Dn250 11° ^{0,6,8}	PN-EN545:2010	szt.	1			
12.	Łuk kielichowy z odchyleniem 4° Dn250 22°30' ^{6,8}	PN-EN545:2010	szt.	1			
13.	Przejście kołnierzowo-kielichowe Dn250 ^{6,8,9}	PN-EN545:2010	szt.	1			
Razem:							

.....
 podpis Zamawiającego

.....
 podpis Wykonawcy

* Wyroby jednego producenta.

¹ Polskie Normy.

² Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

³ Rury z połączeniami nieblokowanymi STANDARD, o średnicy nominalnej DN 300 mm (w klasie C40), wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 5°. Przy zachowaniu pełnej szczelności. Powłoka zewnętrzna rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al.(Cu) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al) z domieszką miedzi Cu (np. BioZinalium), nakładanego w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m², wg PN-EN 545:2010. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka półprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubości minimum 80 µm. Długość nominalna rur – 6,0 m.

⁴ Rury z połączeniami nieblokowanymi STANDARD, o średnicy nominalnej DN 250 mm (w klasie C40), wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 5°. Przy zachowaniu pełnej szczelności. Powłoka zewnętrzna rur pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al.(Cu) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al) z domieszką miedzi Cu (np. BioZinalium), nakładanego w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m², wg PN-EN 545:2010. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka półprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubości minimum 80 µm. Długość nominalna rur – 6,0 m.

⁵Powłoka wewnętrzna rur: wykładzina z zaprawy cementowej, nakładana wirowo. Grubość wykładziny z zaprawy cementowej powinna być zgodna z aktualną normą PN-EN545. Do sporządzania zaprawy powinien być używany cement hutniczy o dużej odporności na siarczany (HSR), według aktualnej normy PN-EN 197-1 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. Do sporządzania zaprawy cementowej powinna być stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywą Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualną normą EN 45011.

⁶ Kształtki kielichowe z połączeniami blokowanymi STANDARDT Vi o średnicy nominalnej DN 250 i 300, wykonane z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych blokowanych z uszczelką gumową z EPDM wyposażoną w elementy kotwiące, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach, do 4° dla dn250 i 3° dla dn 300.

⁸ Uszczelki i ich oznakowanie powinny być zgodne z aktualną normą PN-EN 681-1 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”.

⁹ Ciśnienie nominalne PN 10. Owiercenie kołnierzy kształtek kołnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2. Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą lakieru epoksydowego o grubości min. 70 µm, nakładanego w procesie kateforezy.