



Rękawice nitrylowe, bezpudrowe

Art. nr 1999905271 - 1999905275

Classic

**Rękawice Nitrylowe, Bzpudrowe
niebieskie**



Opis

Rękawice nitrylowe diagnostyczne (Guma nitrylowo butadienowa)
Bzpudrowe
Niesterylne
Niebieskie
Chlorowane od wewnątrz
Mikroteksturowane końce palców
Kształt uniwersalny
Rolowany mankiet
Do stosowania do żywności
Wyprodukowano dla Abena A/S, Dania, w Chinach, zgodnie z ISO9001 oraz ISO 1348

CE

Podwójne oznakowanie CE- zgodnie z EU MDR 2017/745
Rozporządzenie PPE EU 2016/425, Typ B certyfikacji, klasa I oraz Kat III
AQL 1.5 zgodnie z wymaganiami ze zharmonizowaną normą EN 455-1

Normy

EN 455-1, 2, 3 i 4
EN ISO 374-1:2016
EN 374-2:2019
EN 16523:2015
EN 374-4:2013
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 420:2003 + A1:2009
ASTM F1678
ASTM D6978-05

Przechowywanie i obsługa

Przechowywanie: 5 - 40°C
Obsługa: Unikać wysokich temperatur, wilgoci, bezpośredniego nasłonecznienia i ozonu
Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji



Rękawice nitrylowe, bezpudrowe

Art. nr 1999905271 - 1999905275

Grubości

Dłoń	0.06 mm - 0.08mm
Palce	0.09 mm - 0.11 mm

Właściwości fizyczne

Siła przy rozerwaniu

Przed starzeniem	6 Newton
Po starzeniu w temp. 70°C przez 166 godziny	6 Newton
W całym okresie przechowywania	6 Newton

Rozciąganie

Przed starzeniem	min. 500 %
Po starzeniu w 70°C przez 166 godziny	min. 400 %

Przenikanie substancji chemicznych

Substancja chemiczna	Nr CAS	Czas przebicia	Klasa
Wodortlenek amonu 25% (O)	1336-21-6	<10 min.	0
Wodortlenek sodu 40% (K)	1310-73-2	>480 min	6
Formaldehyd 37 % (T)	50-00-0	60 min	3
N-Heptan (J)	142-82-5	<10 min	0
Nadtlenek wodoru 30% (P)	7722-84-1	>30 min.	2
Kwas solny 36%	7647-01-0	>10 min.	1
Etanol 70%	64-17-5	>10 min.	1
Izopropanol 45%	67-33-0	>30 min.	2
Izopropanol 70%	67-33-0	>30 min.	2
Kwas nadoctowy 38-40%	79-21-0	>10 min.	1
Kwas cytrynowy	77-92-9	>480 min.	6
Glutaraldehyd 10%	111-30-8	>480 min.	6
Kwas fluorowodorowy 40%	7664-39-3	<10 min.	0

Użyta metoda testu : EN 16523-1:2015

Substancja chemiczna	Czas przebicia	Poziom
Bortezomib (Velcade)1.000 ppm	>240 min.	5
Carboplatin10.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide (Toposar)20.000 ppm	>240 min.	5
Fluorouracil 50.000 ppm	>240 min.	5
Gemcitabine 38.000 ppm	>240 min.	5
Ifosfamide 50.000 ppm	>240 min.	5
Irinocetan 20.000 ppm	>240 min.	5
Mitoxantrone 2.000 ppm	>240 min.	5
Oxaliplatin 2.000 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel 6.000 ppm	>240 min.	5



Rękawice nitrylowe, bezpudrowe

Art. nr 1999905271 - 1999905275

Pemetrexed 25.000 ppm	>240 min.	5
Thiotepa 10.000 ppm	125.8 min.	4
Vincristine sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5

Użyta metoda testu: ASTM D 6978-05

Art. Nr	Produkt	Rozmiar	Szerokość Dłoń mm	Długość mm	Ilość opak./karton
1999905271	X-small	5-6	75	240	100/1000
1999905272	Small	6-7	85	240	100/1000
1999905273	Medium	7-8	95	240	100/1000
1999905274	Large	8-9	105	240	100/1000
1999905275	X-Large	9-10	115	240	100/1000